

GRS-7060-2410

カップグリース(N)

一般用グリース

カップグリース(N)は増ちょう剤としてカルシウム石けんを、基油として鉱油を使用した、一般用グリースです。あまり条件の厳しくない潤滑箇所に使用できます。

●特長

1. 水に強い

カップグリース(N)は水に強く、水のかかる条件で使用できます。

●用途

カップグリース(N)は低速、軽荷重条件の潤滑個所に使用できます。

●荷姿

180kgドラム、16kgペール缶

●カップグリース(N)の代表性状

種類	1種2号(N)	1種3号(N)
増ちょう剤	カルシウム石けん	カルシウム石けん
ちょう度 (25°C, 60回混和)	275	235
滴点 °C	104	106
銅板腐食 (室温, 24h)	変化なし	変化なし
灰分 mass%	3.1	3.4
水分 mass%	0.4	0.5
水洗耐水度 (38°C, 1h) mass%	3.0	1.0
消防法危険物分類	非該当	

※代表性状値は、商品の改定等により予告せずに変更場合があります。
(2024年10月)



取扱上の注意

▼取扱いについては下記の注意事項に従って行って下さい。

成分：	混合物（鉱油、増ちょう剤、水）
GHS分類：	該当しない
注意書き： 安全対策	<ul style="list-style-type: none">全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。眼に入れないこと。飲み込まないこと。取り扱い後はよく手を洗うこと。この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
応急措置	<ul style="list-style-type: none">飲み込んだ場合：直ちに医師に連絡すること。飲み込んだ場合：口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。眼に入った場合：多量の流水で洗眼し、直ちに医師に連絡すること。皮膚に付着した場合：多量の水と石けん（鹼）で洗うこと。
保管	<ul style="list-style-type: none">直射日光を避け、涼しく換気の良い場所に保管すること。一度栓を開けた容器は必ず密栓しておくこと。
廃棄	<ul style="list-style-type: none">内容物/容器を国際/国/都道府県/市町村の規則にしたがって廃棄すること。不明な場合は購入先にご相談の上処理すること。